

ARMAMID® PA MN 30.1

| | | | |
|----------------------|--------|--------------|----------------|
| Nylon 6 | الفئة | Poly Plastic | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | معدن | المادة المألثة |

وصف المنتج

ARMAMID® PA MN 30.1 عبارة عن منتج بولي أميد 6 (نايلون 6) مملوء بالمعادن. وهي متوفرة في أوروبا.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | معدن | الحشو / التعزيز |
| الخواص الفيزيائية | | | |
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | g/cm ³ 1.35 | الكثافة |
| - | - | % 0.80-1.0 | انكماش الغالب |
| - | - | % 1.2 | امتصاص الماء |
| ISO 62 | - | % 6.5 | |
| - | - | % 2.5 | |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | psi 12328.23 | MPa 85.0 | إجهاد الشد |
| - | - | % 5.0 | انفعال الشد |
| - | psi 580152.0 | MPa 4000 | معامل الانحناء |
| - | psi 18129.75 | MPa 125 | إجهاد الانحناء |
| - | ft·lb/in ² 4.28 | kJ/m ² 9.0 | قوة صدمة شاربي المحززة |
| - | - | لا يوجد كسر | قوة صدمة شاربي غير المحززة |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | - | درجة حرارة انحراف الحرارة |
| - | F° 356.0 | C° 180 | |
| - | F° 158.0 | C° 70.0 | |
| - | F° 420.8 | C° 216 | درجة حرارة الانصهار |

| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | - | المقاومة السطحية |
| - | - | 1.0E+13 ohms | |
| - | - | 1.0E+15 ohms | |
| - | - | - | المقاومة الحجمية |
| - | - | 1.0E+15 ohms·cm | |
| - | - | 1.0E+17 ohms·cm | |
| - | - | - | القوة الكهربائية |
| - | - | kV/mm 14-17 | |
| - | - | kV/mm 21-24 | |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.