

## ARMAMID® PA NE 20-3AP (M)

Nylon 6	الفئة	Poly Plastic	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

### وصف المنتج

ARMAMID® PA NE 20-3AP (M) عبارة عن منتج بولي أميد 6 (نايلون 6). وهي متوفرة في أوروبا.

### المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.50	الكثافة
-	-	% 0.30-0.50	انكماش القالب
-	-	% 0.95	امتصاص الماء
-	-	% 6.6	
-	-	% 2.1	

### الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	psi 18129.75	MPa 125	إجهاد الشد
-	psi 899235.6	MPa 6200	معامل الانحناء

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	psi 23206.08	MPa 160	إجهاد الانحناء
-	-	-	قوة صدمة شاربي غير المحززة
-	ft·lb/in <sup>2</sup> 11.42	kJ/m <sup>2</sup> 24	
-	ft·lb/in <sup>2</sup> 15.23	kJ/m <sup>2</sup> 32	
الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 374.0	C° 190	درجة حرارة انحراف الحرارة
-	F° 426.2	C° 219	درجة حرارة الانصهار
الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	المقاومة السطحية
-	-	1.0E+13 ohms	
-	-	1.0E+15 ohms	
-	-	-	المقاومة الحجمية
-	-	1.0E+15 ohms·cm	
-	-	1.0E+17 ohms·cm	
-	-	-	القوة الكهربائية
-	-	kV/mm 27-29	
-	-	kV/mm 22-24	
-	F° 1760.0	C° 960	درجة حرارة اشتعال السلك المتوهج
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	PX-0	فئة مقاومة الحرق
-	-	بوصة 175/225	Trekingostoykost (KIT)

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.