

Armlen® PP TM 40-1

| | | | |
|----------------------|--------|--------------|----------------|
| PP Homopolymer | الفئة | Poly Plastic | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | معدن | المادة المألثة |

وصف المنتج

Armlen® PP TM 40-1 هو منتج بولي برويلين مملوء بالمعادن. وهي متوفرة في أوروبا.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | معدن | الحشو / التعزيز |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|----------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| - | - | g/cm ³ 1.24 | الكثافة |
| - | - | g/10 min 2.6 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |
| - | - | % 0.40-0.60 | انكماش القالب |

الخواص الميكانيكية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|----------|--------------------|---------------|------------|
| - | psi 4351.14 | MPa 30.0 | إجهاد الشد |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | % 37 | انفعال الشد |
| - | psi 536640.6 | MPa 3700 | معامل الانحناء |
| - | psi 6526.71 | MPa 45.0 | إجهاد الانحناء |
| - | ft·lb/in ² 1.43 | kJ/m ² 3.0 | قوة صدمة شاربي المحززة |
| - | - | - | قوة صدمة شاربي غير المحززة |
| - | ft·lb/in ² 2.85 | kJ/m ² 6.0 | |
| - | ft·lb/in ² 9.52 | kJ/m ² 20 | |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | - | درجة حرارة انحراف الحرارة |
| - | F° 257.0 | C° 125 | |
| - | F° 167.0 | C° 75.0 | |
| - | F° 327.2 | C° 164 | درجة حرارة الانصهار |
| - | - | 6.0E-6 cm/cm/°C | معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE) |

| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | 1.0E+15 ohms·cm | المقاومة الحجمية |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.