ETILINAS LL0209AA

المصنع	POLYETHYLENE MALAYSIA SDN BHD	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ETILINAS LL0209AA هو بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة مناسب لمجموعة متنوعة من تطبيقات الأفلام. تشمل الخصائص: محتوى منخفض من المواد الهلامية، وقوة عالية، ولا توجد إضافات للانزلاق/منع الالتصاق. تشمل التطبيقات: أفلام الأكياس، وأفلام التغليف المطاطية المنفوخة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	نقطة تبلور تصلب بسرعة منخفضة قوة عالية	- -	- -
الاستخدامات	أفلام لف بالتمدد	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.90 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 527-3
	MPa 11.0	psi 1595.42	ISO 527-3
	MPa 12.0	psi 1740.46	ISO 527-3
	MPa 40.0	psi 5801.52	ISO 527-3
	MPa 31.0	psi 4496.18	ISO 527-3
استطالة الشد		-	ISO 527-3
	% 650	-	ISO 527-3
	% 850	-	ISO 527-3
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 160	oz 5.64	ISO 7765-1
قوة التمزق إلمندورف	N 6.0 2.4	lbf 1.35 - 0.5395	ISO 6383-2

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 100	F° 212.0	ISO 306
درجة حرارة الانصهار (DSC)	C° 122	F° 251.6	ISO 3146

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	54	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 10	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.