ETILINAS MD20BK

المصنع	POLYETHYLENE MALAYSIA SDN BHD	**الفئة**	MDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم ETILINAS MD20BK خصيصًا لتصنيع الأنابيب ووصلات الأنابيب للاستخدام في مياه الشرب والغاز وأنظمة خطوط أنابيب الضغط عالية الأداء الأخرى. يعتمد ETILINAS MD20BK على بوليمر مشترك متوسط الكثافة خاص يتميز بمقاومة عالية للغاية لتشقق الإجهاد البيئي ويتوافق مع تصنيف ISO PE80 لمواد الأنابيب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	أسود الكربون (2%)	-	-
الميزات	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي بوليمر مشترك	- -	- -
الاستخدامات	Piping system ملحقات	- -	- -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	Pipeline extrusion molding بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.947 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.85 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	1000 hr	-	ASTM D1693B

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	19.0 MPa	2755.72 psi	ISO 527-2/2
انفعال الشد	600 %	-	ISO 527-2/2
معامل الانحناء	750 MPa	108778.5 psi	ISO 178

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-70.0 C°	-94.0 F°	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	116 C°	240.8 F°	ISO 306/A
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	1.5E-4 cm/cm/C°	-	ASTM D696

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.