TRIMID® N66-1010L

المصنع	Polymer Technology and Services, LLC	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TRIMID® N66-1010L هو منتج بولي أميد 66 (نايلون 66). يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. الخاصية الأساسية: مشحم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مادة تشحيم	-	-
الميزات	مشحم	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.13 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 65.5	psi 9499.99	ASTM D638
استطالة الشد	% 20	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 2210	psi 320533.98	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 43	ft·lb/in 0.8054	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 71.0	F° 159.8	ASTM D648
درجة حرارة الانصهار	C° 221	F° 429.8	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 71.1	F° 159.98	-
وقت التجفيف	hr 4.0	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C° 254	F° 489.2	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 268	F° 514.4	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 285	F° 545.0	-
درجة حرارة الفوهة	C° 266-282	F° 539.6 - 510.8	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 271-293	F° 559.4 - 519.8	-
درجة حرارة القالب	C° 26.7-93.3	F° 199.94 - 80.06	-
ضغط الحقن	MPa 68.9	psi 9993.12	-
الضغط الخلفي	MPa 0.0689-0.689	psi 99.93 - 9.99	-
سرعة اللولب	rpm 30-60	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.