Clyrell EC5080

المصنع	PolyMirae	**الفئة**	TPO (POE)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Clyrell EC5080 عبارة عن بولي أوليفين حراري، تم تطويره لتطبيق EBM والصفائح / التشكيل الحراري. يمكن لـ Clyrell EC5080 التغلب على قيود PP التقليدي بسبب مقاومة الصدمات الجيدة في درجات الحرارة المنخفضة مع شفافية جيدة. لذلك، يمكن للعميل المساهمة في تنافسية متميزة في أسواق قولبة النفخ بالبثق / الصفائح / TF ميزات المنتج مقاومة جيدة للصدمات في درجات الحرارة المنخفضة / خاصية بصرية جيدة تطبيقات نموذجية تطبيقات قولبة النفخ / تطبيقات الصفائح والتشكيل الحراري

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	شفافية عالية مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة بصريات	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ ورقة	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ التشكيل الحراري	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	21.6 MPa	3132.82 psi	ASTM D638
استطالة الشد	17 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	706 MPa	102396.83 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	لا يوجد كسر	-	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.