Clyrell EC310K

المصنع	PolyMirae	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Clyrell EC310K هو كوبوليمر غير متجانس متوسط التدفق تم اختياره من قبل العملاء لاستخدامه في تطبيقات الأفلام. تُظهر الأفلام المنتجة باستخدام Clyrell EC310K مستوى هلامي جيد جدًا وخصائص ختم حراري جيدة. تتميز أفلام Clyrell EC310K أيضًا بتوازن ممتاز بين المتانة وتأثير درجة الحرارة المنخفضة والخصائص الميكانيكية والمعالجة السهلة وتبييض الإجهاد المنخفض. يستخدم Clyrell EC310K عادةً من قبل العملاء في التغليف والتصفيح والأشرطة اللاصقة وأفلام الملصقات والحاويات المشكلة بالحرارة والقرطاسية والأفلام الواقية وتعبئة المواد الغذائية. لا يحتوي Clyrell EC310K على عوامل انزلاق أو منع الالتصاق. Clyrell EC310K مناسب لتلامس الطعام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	قابل للإغلاق الحراري	-	-
	هلام منخفض	-	-
	مقاوم لتبييض الإجهاد	-	
الاستخدامات	فيلم	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	Labels	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	Laminates Stationary Supplies شريط لاصق حاويات مصنعة بالتشكيل الحراري	- - - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ISO 1183, ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	27.5 MPa 27.0 MPa	- 3988.55 psi 3916.03 psi	- ASTM D638 ISO 527-2/50
استطالة الشد	10 % 12 %	- - -	- ASTM D638 ISO 527-2/50
معامل الانحناء	1120 MPa 1150 MPa	- 162442.56 psi 166793.7 psi	- ASTM D790 ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	3.0 kJ/m² 20 kJ/m²	- 1.43 ft·lb/in² 9.52 ft·lb/in²	ISO 179/1eA - -
صدمة إيزود المحززة			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D256
	J/m 20	ft·lb/in 0.3746	-
	J/m 110	ft·lb/in 2.06	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	-
	C° 96.0	F° 204.8	ASTM D648
	C° 83.0	F° 181.4	ISO 75-2/B
درجة حرارة تليين فيكات	C° 150	F° 302.0	ISO 306/A50

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.