Clyrell RC5056

المصنع	PolyMirae	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Clyrell RC5056 هو بوليمر مشترك عشوائي يتميز بوضوح فائق ولمعان عالي وشفافية ممتازة، بالإضافة إلى توازنه بين الصلابة والتأثير، يتم اختيار هذه الدرجة من قبل العملاء لاستخدامها في تطبيقات القولبة بالحقن. يتوافق Clyrell RC5056 مع حالة طهي إدارة الغذاء والدواء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية مقاومة جيدة للصدمات صلابة جيدة شفافية عالية بوليمر مشترك عشوائي شبه صلب	- - - - - -	- - - - - -
الاستخدامات	زجاجات حاويات حاويات الطعام السلع المنزلية	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-

-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن قولبة النفخ بالشد بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	102	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	34.3 MPa	4974.8 psi	ASTM D638
استطالة الشد	10 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1370 MPa	198702.06 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	49 J/m	0.9178 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	100 C°	212.0 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	134 C°	273.2 F°	ASTM D1525

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	9.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.