# TOPAS® 6013EC-01

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Polyplastics Co., Ltd. | **الفئة** | COC |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

درجة خاصة، صلابة، غير شفافة، للتردد العالي

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | بوليمر مشترك<br>متانة جيدة | -<br>- | -<br>- |
| **رقم ملف UL** | E319140 | - | - |
| **كود وسم الجزء (ISO 11469)** | >COC< | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.00 g/cm³ | - | ISO 1183 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | 36.0 MPa | 5221.37 psi | ISO 527-2/1A/5 |
| **انفعال الشد** | 30 % | - | ISO 527-2/1A/5 |
| **معامل الانحناء** | 1800 MPa | 261068.4 psi | ISO 178 |
| **إجهاد الانحناء** | 62.0 MPa | 8992.36 psi | ISO 178 |
| **قوة صدمة شاربي المحززة** | 36 kJ/m² | 17.13 ft·lb/in² | ISO 179/1eA |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة انحراف الحرارة** | 130 C° | 266.0 F° | ISO 75-2/B |

## الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **السماحية النسبية** | 2.27 | - | IEC 60250 |
| **عامل التبديد** | 6.0E-4 | - | IEC 60250 |
| **تصنيف اللهب** | HB | - | UL 94 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.