TOPAS® 8007F-500

المصنع	Polyplastics Co., Ltd.	**الفئة**	COC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة الفيلم ، تحسين القابلية للقولبة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
كود وسم الجزء (ISO 11469)	>COC<	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.01 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)		-	ISO 1133
	2.00 cm³/10min	-	-
	11.0 cm³/10min	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء	% 0.010	-	ISO 62

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد		-	ISO 527-3
	MPa 2100	psi 304579.8	-
	MPa 1800	psi 261068.4	-
إجهاد الشد		-	ISO 527-3
	MPa 55.0	psi 7977.09	-
	MPa 52.0	psi 7541.98	-
استطالة الشد		-	ISO 527-3
	% 3.4	-	-
	% 3.4	-	-
معدل نفاذية بخار الماء	g·mm/m²/atm/24 hr 0.085	-	ISO 15106-3

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 78.0	F° 172.4	ISO 11357-2

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.