TOPAS® 9506F-500

المصنع	Polyplastics Co., Ltd.	**الفئة**	COC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة الفيلم، قابلية تشكيل محسنة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
كود وسم الجزء (ISO 11469)	>COC<	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.01 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)		-	ISO 1133
	1.00 cm³/10min	-	-
	6.00 cm³/10min	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء	% 0.010	-	ISO 62

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2400	psi 348091.2	ISO 527-2/1A/1
		-	ISO 527-3
	MPa 1700	psi 246564.6	-
	MPa 1700	psi 246564.6	-
إجهاد الشد		-	ISO 527-3
	MPa 50.0	psi 7251.9	-
	MPa 50.0	psi 7251.9	-
استطالة الشد		-	ISO 527-3
	% 3.1	-	-
	% 3.1	-	-
معدل نفاذية بخار الماء	g·mm/m²/atm/24 hr 0.090	-	ISO 15106-3

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 65.0	F° 149.0	ISO 11357-2

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.