DURANEX® 500FP

المصنع	Polyplastics Co.,Ltd.	**الفئة**	PBT
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

فيلم، قولبة بالبثق، قياسي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E213445-228962	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
رقم ملف UL	E213445	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق بثق الأفلام	- -	- -
كود وسم الجزء (ISO 11469)	>PBT<	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.31 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	23 g/10 min	-	ISO 1133
اللزوجة الذاتية	0.88	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
دلتا H	49.0 J/g	21.07 Btu/lb	-
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	35.0 C°	95.0 F°	-
درجة حرارة الانصهار	224 C°	435.2 F°	-
ذروة درجة حرارة التبلور	173 C°	343.4 F°	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
رقم اللون	EF201R	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.