FR-PET® B3045FA

المصنع	Polyplastics Co.,Ltd.	**الفئة**	PET
المادة المالئة	45% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HB، قياسي، مدعم بـ GF، لون أسود، صلابة عالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E213445-229175	-	-
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 45% حشو بالوزن	-	-
الميزات	صلابة عالية	-	-
رقم ملف UL	E213445	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
كود وسم الجزء (ISO 11469)	>PET-GF45<	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.70 g/cm³	-	ISO 1183
امتصاص الماء	0.10 %	-	ISO 62

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	152 MPa	22045.78 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	1.4 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	15500 MPa	2248089.0 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	265 MPa	38435.07 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	7.7 kJ/m²	3.66 ft·lb/in²	ISO 179/1eA

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	242 C°	467.6 F°	ISO 75-2/A

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	1.0E+16 ohms·cm	-	IEC 60093
القوة الكهربائية	19 kV/mm	-	IEC 60243-1
مؤشر التتبع المقارن	200 V	-	IEC 60112
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.