XIRAN® SZ08250

المصنع	Polyscope Polymers BV	**الفئة**	SMA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

XIRAN® SZ08250 هو كوبوليمر عشوائي غير متبلور بالحرارة SMA (ستايرين أنهيدريد الماليك). تتم إضافة XIRAN® SZ08250 عادةً إلى اللدائن الهندسية الأخرى لزيادة: الثبات الحراري الثبات الأبعادي خصائص الالتصاق السطحي مجالات تطبيق XIRAN® SZ08250 مصمم خصيصًا للاستخدام في تطبيقات بثق الأفلام أو بالاشتراك مع البوليسترين.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد بوليمر مشترك التصاق جيد ثبات حراري، جيد	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أفلام Plastic modification	- -	- -
المظهر	أبيض شفاف/شبه شفاف	- -	- -
الأشكال	جسيمات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق الأفلام مركب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.08 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.60 g/cm³	-	Internal method
محتوى أنهيدريد الماليك	8.0 %	-	Internal method
الوزن الجزيئي	250000 g/mol	-	Internal method
محتوى الرطوبة	ppm	-	ISO 760

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
حجم الكريات	4.00 mm	0.1575 in	-
تعدد التشتت (Polydispersity)	2.80	-	ISO 13885-1
المواد المتطايرة	ppm	-	GC

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	115 C°	239.0 F°	ISO 3146
درجة حرارة تليين فيكات	112 C°	233.6 F°	ISO 306

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة التجفيف	80.0 °C	176.0 °F	-
وقت التجفيف	hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	°C	-	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	°C	-	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	°C	-	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	°C	-	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	°C	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.