WMB 122B

المصنع	Pooya Polymer Tehran	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

وصف ثاني أكسيد التيتانيوم MB WMB 122B هو ماستر باتش قائم على البولي أوليفين مملوء للغاية بأصباغ التبييض. إنه مصمم للاستخدام في تطبيقات أغشية البولي أوليفين المنفوخة والمصبوبة أحادية ومتعددة الطبقات مثل أكياس التسوق والتعبئة المصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة أو البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي/البولي إيثيلين منخفض الكثافة. قابل للتطبيق أيضًا في عمليات البثق والقولبة الأخرى. نظرًا لثاني أكسيد التيتانيوم المعالج بدقة والخاص المستخدم في WMB 122B، فإنه يوفر تشتتًا ممتازًا وعتامة عالية ومقاومة جيدة للتعرض للأشعة فوق البنفسجية. هذا المنتج مناسب للاستخدام في مجموعة واسعة من المواد البلاستيكية التي تلامس الطعام. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بنا. تطبيق WMB 122B مصمم لسهولة التخفيف والخلط المتجانس وبالتالي فهو مناسب للإضافة المباشرة باستخدام وحدات الجرعات الأوتوماتيكية أو عن طريق الخلط المسبق. اعتمادًا على التطبيق، يمكن استخدامه من 1 إلى 6٪.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	Pigment	-	-
	ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2)	-	-
الميزات	قابل للتشتت	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم مادة مركزة	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.85 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0-3.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى الرطوبة	ppm	-	ASTM D644

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التشتت	حسناً	-	Internal Method
المحتوى المعدني	49-51 %	-	ASTM D4218
حجم الكريات	30.0-40.0 pcs/cm³	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.