

Braskem PP 6D83K

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

وصف المجموعة الفرعية كوبوليمر عشوائي قابلية معالجة ثابتة ، ونقل منخفض للرائحة والطعم ، ولمعان عالي ، وثبات جيد لإعادة الطحن ، ويحتوي على مادة مضافة للتوضيح تتضمن التطبيقات المقترحة الاستخدامات عمليات نفخ البثق حيث تكون الشفافية المحسنة مطلوبة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	موضح	المواد المضافة
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	الميزات
-	-	لمعان عالي	
-	-	نقل طعم منخفض	
-	-	رائحة منخفضة إلى معدومة	
-	-	بوليمر مشترك عشوائي	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قابلة للنفخ بالبثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238	-	g/10 min 1.9	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 4104.58	MPa 28.3	قوة الشد
ASTM D638	-	% 10	استطالة الشد
ASTM D790A	psi 155190.66	MPa 1070	معامل الانحناء
ASTM D256A	ft·lb/in 5.43	J/m 290	صدمة إيروود المحززة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.