

Braskem PP C705-44NAHP

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Braskem C705-44NA HP Polypropylene Resin عبارة عن كوبوليمر تأثير عالي الأداء تم تطويره للقولبة بالحقن ذات الجدران الرقيقة. Braskem C705-44NA HP Polypropylene Resin عبارة عن كوبوليمر تأثير ذو معدل تدفق ذوبان عالي يتميز بتوازن محسن للخصائص الميكانيكية يجمع بين الصلابة الفائقة ومقاومة الصدمات الجيدة وخصائص ممتازة مضادة للكهرباء الساكنة. تطبيقات Braskem C705-44NA HP Polypropylene Resin: حاويات ذات جدران رقيقة للأطعمة ، على سبيل المثال أحواض السمك ، وأواني الزبادي ، وأواني الزهور ، وصناديق التبريد ، والأغطية والإغلاقات ، والأدوات المنزلية تتوافق مع: EU ، رقم U.S. FDA FCN 843 10/2011 راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	EU No 10/2011	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA FCN 843	
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قولبة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.900	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 44	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	psi 4061.06	MPa 28.0	إجهاد الشد
ISO 527-2	-	% 7.0	انفعال الشد
ISO 178	psi 210305.1	MPa 1450	معامل الانحناء
ISO 179/1eA	-	-	قوة صدمة شاربي المحززة
-	ft·lb/in ² 1.9	kJ/m ² 4.0	
-	ft·lb/in ² 2.38	kJ/m ² 5.0	
-	ft·lb/in ² 3.33	kJ/m ² 7.0	

الخواص الحرارية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/B	F° 212.0	C° 100	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 306/A	F° 305.6	C° 152	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.