

Braskem PP C7057-07 (Cast Film)

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

راتنج البولي بروبيلين Braskem C7057-07 هو بوليمر تأثيري تم تطويره لإنتاج أغشية مصبوبة لتطبيقات عالية الجودة. الخصائص الرئيسية: قابلية معالجة جيدة، صلابة جيدة، محتوى هلامي منخفض. يتوافق مع: EU, No 10/2011, U.S. FDA FCN 843. راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	EU No 10/2011	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA FCN 843	
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.900	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 7.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 1.97	µm 50	سمك الفيلم - المُختبر
-	-	J 2.10	طاقة ثقب الفيلم
-	lbf 10.79	N 48.0	قوة ثقب الفيلم
ASTM D5748	-	J/cm ³ 4.90	مقاومة ثقب الفيلم
ISO 527-3	-	-	معامل الشد
-	psi 71068.62	MPa 490	
-	psi 68893.05	MPa 475	
ISO 527-3	-	-	إجهاد الشد
-	psi 2465.65	MPa 17.0	
-	psi 2320.61	MPa 16.0	
-	psi 5801.52	MPa 40.0	
-	psi 5076.33	MPa 35.0	
ISO 527-3	-	-	استطالة الشد
-	-	% 600	
-	-	% 600	
ISO 7765-1/A	oz 14.81	g 420	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
-	oz 7.05	g 200	
-	oz 18.69	g 530	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.