

Braskem PP CP 204

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

الوصف: CP 204 هو بوليمر مشترك غير متجانس ذو معدل تدفق ذوبان عالي مع حزمة إضافات للأغراض العامة. يُظهر هذا المنتج أداء معالجة ممتازًا، مع توازن جيد بين الصلابة وقوة الصدمات. التطبيقات: أجزاء ذات جدران رقيقة؛ ملء سهل للقالب؛ أغطية ملتوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	غرض عام	
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	صلابة جيدة	
-	-	إغلاقات	الاستخدامات
-	-	أجزاء ذات جدران رقيقة	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قابلة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm ³ 0.900	الوزن النوعي
ASTM D1238, ISO 1133	-	g/10 min 22	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	-	صلابة روكويل
ASTM D785	-	92	
ISO 2039-2	-	92	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638, ISO 527-2	psi 4061.06	MPa 28.0	قوة الشد
ASTM D638, ISO 527-2	-	% 8.0	استطالة الشد
ASTM D790	psi 174045.6	MPa 1200	معامل الانحناء
-	-	-	صدمة إيزود المحززة
ASTM D256	ft·lb/in 0.5619	J/m 30	
ASTM D256	ft·lb/in 1.31	J/m 70	
ISO 180	ft·lb/in ² 1.38	kJ/m ² 2.9	
ISO 180	ft·lb/in ² 2.14	kJ/m ² 4.5	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D648	F° 192.2	C° 89.0	
ISO 75-2/B	F° 192.2	C° 89.0	
ASTM D648	F° 131.0	C° 55.0	
ISO 75-2/A	F° 131.0	C° 55.0	
ISO 306/A, ASTM D1525	F° 305.6	C° 152	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.