Braskem PP EP 448S

المصنع	Braskem	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EP 448S هو كوبوليمر غير متجانس عالي السيولة مع توازن ممتاز بين الصلابة والتأثير. التطبيقات: قولبة الحقن للأجزاء الرقيقة والإغلاقات والأجهزة والألعاب. المعالجة: قولبة الحقن

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات صلابة جيدة تدفق عالي بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	- - - -	- - - -
الاستخدامات	الأجهزة إغلاقات ألعاب	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	36 g/10 min 40 g/10 min	- - -	- ASTM D1238 ISO 1133
صلابة روكويل	50 50	- - -	- ASTM D785 ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D638, ISO 527-2
استطالة الشد	8.0 %	-	ASTM D638, ISO 527-2
معامل الانحناء	1200 MPa 1100 MPa	- 174045.6 psi 159541.8 psi	- ASTM D790 ISO 178
صدمة إيزود المحززة	35 J/m 55 J/m 2.9 kJ/m² 5.3 kJ/m²	- 0.6555 ft·lb/in 1.03 ft·lb/in 1.38 ft·lb/in² 2.52 ft·lb/in²	- ASTM D256 ASTM D256 ISO 180 ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	105 C° 105 C°	- 221.0 F° 221.0 F°	- ASTM D648 ISO 75-2/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.