

Braskem PP EP 448S

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

EP 448S هو كوبوليمر غير متجانس عالي السيولة مع توازن ممتاز بين الصلابة والتأثير. التطبيقات: قولبة الحقن للأجزاء الرقيقة والإغلاقات والأجهزة والألعاب. المعالجة: قولبة الحقن

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	الميزات
-	-	صلابة جيدة	
-	-	تدفق عالي	
-	-	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	
-	-	الأجهزة	الاستخدامات
-	-	إغلاقات	
-	-	ألعاب	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	قولبة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm ³ 0.900	الوزن النوعي
- ASTM D1238 ISO 1133	- - -	g/10 min 36 g/10 min 40	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
- ASTM D785 ISO 2039-2	- - -	50 50	صلابة روكويل
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638, ISO 527-2	psi 4206.1	MPa 29.0	قوة الشد
ASTM D638, ISO 527-2	-	% 8.0	استطالة الشد
- ASTM D790 ISO 178	- psi 174045.6 psi 159541.8	MPa 1200 MPa 1100	معامل الانحناء
- ASTM D256 ASTM D256 ISO 180 ISO 180	- ft·lb/in 0.6555 ft·lb/in 1.03 ft·lb/in ² 1.38 ft·lb/in ² 2.52	J/m 35 J/m 55 kJ/m ² 2.9 kJ/m ² 5.3	صدمة إيزود المحززة
الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
- ASTM D648 ISO 75-2/B	- F° 221.0 F° 221.0	C° 105 C° 105	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.