

Braskem PP H 105

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

الوصف: H 105 هو بوليمر متجانس عالي معدل التدفق مع شفافية عالية. مصمم للاستخدام في أجزاء قولبة الحقن ذات الجدران الرقيقة ذات الإنتاجية العالية. يُظهر هذا المنتج قابلية معالجة ممتازة وصلابة عالية جدًا. التطبيقات: عبوات عالية الشفافية للأطعمة ومستحضرات التجميل؛ الأجهزة المنزلية ذات الجدران الرقيقة؛ أجزاء ذات جدران رقيقة وملء سهل للقالب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E120161-220429	بطاقة UL الصفراء
-	-	دورة قولبة سريعة	الميزات
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	صلابة عالية	
-	-	هوموبوليمر	
-	-	إغلاقات	الاستخدامات
-	-	تغليف مستحضرات التجميل	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	أجزاء ذات جدران رقيقة	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قوية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm ³ 0.905	الوزن النوعي
ASTM D1238, ISO 1133	-	g/10 min 40	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	-	صلابة روكويل
ASTM D785 ISO 2039-2	-	106	
	-	103	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	قوة الشد
ASTM D638 ISO 527-2	psi 5801.52	MPa 40.0	
	psi 5221.37	MPa 36.0	
-	-	-	استطالة الشد
ASTM D638 ISO 527-2	-	% 8.0	
	-	% 11	
-	-	-	معامل الانحناء
ASTM D790 ISO 178	psi 217557.0	MPa 1500	
	psi 239312.7	MPa 1650	
-	-	-	صدمة إيزود المحززة
ASTM D256 ISO 180	ft·lb/in 0.3746	J/m 20	
	ft·lb/in ² 0.9992	kJ/m ² 2.1	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل			
-	-	-	-
ASTM D648	F° 224.6	C° 107	
ISO 75-2/B	F° 235.4	C° 113	
ASTM D648	F° 138.2	C° 59.0	
ISO 75-2/A	F° 138.2	C° 59.0	
درجة حرارة تليين فيكات			
-	-	-	-
ASTM D1525	F° 309.2	C° 154	
ISO 306/A	F° 307.4	C° 153	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
الضبابية (Haze)			
-	-	-	-
ISO 13468-1	-	% 28	
ASTM D1003	-	% 34	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **العنوان / Address**

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) **/ Contact المسؤول:**

sales@su-jiao.com **/ البريد: Email**

www.polymersdata.com **/ الموقع: Website**

86-134-2475-5533+ **/ الجوال: Mobile**

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.