

Braskem PP H 201

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

الوصف: H 201 عبارة عن بوليمر متجانس ذو معدل تدفق ذوبان مرتفع مع حزمة إضافات للأغراض العامة مناسبة لتطبيقات قولبة الحقن وبتق الألياف. يُظهر هذا المنتج قابلية معالجة ممتازة مع ثبات ذوبان جيد وتوازن بين الصلابة/قوة الصدم. كما أنه يتميز بطعم/رائحة منخفضة. التطبيقات: حقن الأجهزة الكهربائية المحمولة والأجهزة المنزلية؛ حقن أدراج وخزائن الصدر؛ خيوط مستمرة للسجاد وخيوط الخياطة والحبال؛ ألياف أساسية للسجاد والبطنيات؛ مواد غير منسوجة عن طريق عملية الترابط الحراري.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	غرض عام	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	
-	-	قوة انصهار جيدة	
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	صلابة جيدة	
-	-	هوموبوليمر	
-	-	نقل رائحة منخفض	
-	-	غير سامة	
-	-	بطانة السجاد	الاستخدامات
-	-	إغلاقات	
-	-	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	
-	-	خيوط	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	غرض عام	
-	-	السلع المنزلية	
-	-	حبل	
-	-	شريط لاصق	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	بثق الألياف (الغزل)	طريقة المعالجة
-	-	قولبة بالحقن	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm ³ 0.905	الوزن النوعي
ASTM D1238, ISO 1133	-	g/10 min 20	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	-	صلابة روكويل
ASTM D785 ISO 2039-2	-	102	
	-	102	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638, ISO 527-2	psi 5076.33	MPa 35.0	قوة الشد
ASTM D638, ISO 527-2	-	% 10	استطالة الشد
-	-	-	معامل الانحناء
ASTM D790 ISO 178	psi 217557.0 psi 217557.0	MPa 1500 MPa 1500	
-	-	-	صدمة إيزود المحززة
ASTM D256 ISO 180	ft·lb/in 0.3746 ft·lb/in ² 1.47	J/m 20 kJ/m ² 3.1	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D648	F° 224.6	C° 107	
ISO 75-2/B	F° 224.6	C° 107	
ASTM D648	F° 134.6	C° 57.0	
ISO 75-2/A	F° 134.6	C° 57.0	
ISO 306/A, ASTM D1525	F° 309.2	C° 154	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.