

Braskem PP H 604

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

الوصف: H 604 هو بولي بروبيلين ذو معدل تدفق انصهار منخفض مع شفافية عالية. تم تصميم هذا الراتنج للتشكيل الحراري والنفخ واليثق العام. يُظهر H 604 قابلية معالجة ممتازة وإنتاجية عالية، وتوازنًا ممتازًا بين الصلابة/قوة الصدم، وقوة انصهار عالية، وخصائص بصرية متميزة وانتقالًا منخفضًا للرائحة/الطعم. التطبيقات: عبوات شفافة عالية التشكيل الحراري للمواد الغذائية؛ زجاجات شفافة عالية للمياه المعدنية ومستحضرات التجميل والرعاية الصحية ومنتجات التنظيف؛ صفائح مسطحة ومموجة للمجلدات المدرسية والمكتبية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	الميزات
-	-	قوة انصهار جيدة	
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	صلابة جيدة	
-	-	هوموبوليمر	
-	-	نقل رائحة منخفض	
-	-	غير سامة	
-	-	بصريات	
-	-	زجاجات	الاستخدامات
-	-	صفحة مموجة	
-	-	مستحضرات التجميل	
-	-	Personal Care	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قوية النفخ	طريقة المعالجة
-	-	بثق	
-	-	التشكيل الحراري	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm ³ 0.905	الوزن النوعي
ASTM D1238, ISO 1133	-	g/10 min 1.5	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	101	صلابة روكويل
ASTM D785 ISO 2039-2	-	98	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638, ISO 527-2	psi 5221.37	MPa 36.0	قوة الشد
ASTM D638, ISO 527-2	-	% 12	استطالة الشد
-	-	-	معامل الانحناء
ASTM D790 ISO 178	psi 195801.3 psi 224808.9	MPa 1350 MPa 1550	
-	-	-	صدمة إيزود المحرزة
ASTM D256 ISO 180	ft·lb/in 0.9365 ft·lb/in ² 1.86	J/m 50 kJ/m ² 3.9	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل			
-	-	-	-
ASTM D648	F° 213.8	C° 101	
ISO 75-2/B	F° 215.6	C° 102	
ASTM D648	F° 134.6	C° 57.0	
ISO 75-2/A	F° 134.6	C° 57.0	
درجة حرارة تليين فيكات			
-	-	-	-
ASTM D1525	F° 294.8	C° 146	
ISO 306/A	F° 300.2	C° 149	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
الضبابية (Haze)			
-	-	-	-
ISO 13468-1	-	% 20	
ASTM D1003	-	% 27	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **العنوان / Address**

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) **/ Contact
المسؤول:**

sales@su-jiao.com **/ البريد: Email**

www.polymersdata.com **/ الموقع: Website**

86-134-2475-5533+ **/ الجوال: Mobile**

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.