

Braskem PP H 605

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

الوصف: H 605 هو بوليمر متجانس ذو معدل تدفق انصهار منخفض مع شفافية عالية. تم تصميم هذا الراتنج للثق والتشكيل الحراري. يُظهر H 605 قابلية معالجة ممتازة وإنتاجية عالية، وتوازنًا ممتازًا بين الصلابة/قوة الصدم، وقوة انصهار عالية، وخصائص بصرية متميزة وانتقالًا منخفضًا للرائحة/الطعم. التطبيقات: عبوات شفافة عالية التشكيل الحراري للمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والرعاية الصحية ومنتجات التنظيف؛ صفائح مسطحة ومموجة للمجلدات المدرسية والمكتبية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قوة انصهار جيدة	الميزات
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	صلابة عالية	
-	-	هوموبوليمر	
-	-	نقل رائحة منخفض	
-	-	غير سامة	
-	-	بصريات	
-	-	صفحة مموجة	الاستخدامات
-	-	تغليف مستحضرات التجميل	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	اللهايات	
-	-	التعبئة والتغليف	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	ثق	طريقة المعالجة
-	-	التشكيل الحراري	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm ³ 0.905	الوزن النوعي
ASTM D1238, ISO 1133	-	g/10 2.1 min	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	-	صلابة روكويل
ASTM D785	-	101	
ISO 2039-2	-	101	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638, ISO 527-2	psi 5366.41	MPa 37.0	قوة الشد
ASTM D638, ISO 527-2	-	% 11	استطالة الشد
-	-	-	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 232060.8	MPa 1600	
ISO 178	psi 232060.8	MPa 1600	
-	-	-	صدمة إيژود المحزرة
ASTM D256	ft·lb/in 0.8428	J/m 45	
ISO 180	ft·lb/in ² 1.52	kJ/m ² 3.2	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D648	F° 222.8	C° 106	
ISO 75-2/B	F° 222.8	C° 106	
ASTM D648	F° 134.6	C° 57.0	
ISO 75-2/A	F° 134.6	C° 57.0	
ISO 306/A, ASTM D1525	F° 311.0	C° 155	درجة حرارة تليين فيكات

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	الضبابية (Haze)
ISO 13468-1	-	% 23	
ASTM D1003	-	% 30	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.