

## Braskem PP H502-25RG

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

### وصف المنتج

Braskem H502-25RG راتينج بولي برويلين هو راتينج متجانس مناسب للاستخدام في معدات إنتاج الأقمشة غير المنسوجة المغزولة. يمكن أيضًا استخدام Braskem H502-25RG راتينج بولي برويلين في عمليات غزل الألياف الأخرى. Braskem H502-25RG راتينج بولي برويلين عبارة عن بولي برويلين ذو ريبولوجيا مُحكمة يوفر قابلية معالجة ممتازة في درجات حرارة انصهار تتراوح بين 220 و 280 درجة مئوية. تم تعديل Braskem H502-25RG راتينج بولي برويلين لمقاومة تلاشي الغاز. تطبيقات Braskem H502-25RG راتينج بولي برويلين: الصحة والنظافة خيوط وجه السجاد المنسوجات الأرضية تنجيد ترشيح المواد الزراعية الملابس الواقية المعلومات التنظيمية: يجب أن يتوافق Braskem H502-25RG راتينج بولي برويلين مع الاتحاد الأوروبي، رقم 10/2011. تقع على عاتق الشركات المصنعة للمواد الملامسة للأغذية ومعبئي الأغذية الصناعية مسؤولية التأكد من أن المواد المستخدمة في استخدامها الفعلي تتوافق مع متطلبات الهجرة المفروضة. يجب الرجوع إلى اللوائح المناسبة للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً. يمكن الحصول على بيانات الامتثال من خلال مندوب مبيعات Braskem.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	EU No 10/2011	تصنيفات الوكالة
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	بنق الألياف (الغزل)	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 0.900	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 25	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	psi 4351.14	MPa 30.0	إجهاد الشد
ISO 527-2	-	% 10	انفعال الشد
ISO 178	psi 188549.4	MPa 1300	معامل الانحناء
ISO 179/1eA	ft·lb/in <sup>2</sup> 0.9516	kJ/m <sup>2</sup> 2.0	قوة صدمة شاربي المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/B	F° 176.0	C° 80.0	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 306/A	F° 298.4	C° 148	درجة حرارة تليين فيكات

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 536.0 - 428.0	C° 220-280	درجة حرارة المصهور

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.