

Braskem PP H521

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

المجموعة الفرعية بوليمر متجانس الوصف قولبة بالحقن، للأغراض العامة، نقل منخفض للمياه تشمل الاستخدامات المقترحة الشريط، ألياف الأغشية المشقوقة، الحاويات، الأغطية، الأدوات المنزلية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	الميزات
-	-	غرض عام	
-	-	هوموبوليمر	
-	-	انتقال ماء قليل	
-	-	إغلاقات	الاستخدامات
-	-	حاويات	
-	-	السلع المنزلية	
-	-	ألياف فيلم مشقوق	
-	-	شريط لاصق	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قولبة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238	-	g/10 min 3.6	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D785	-	103	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 5395.41	MPa 37.2	قوة الشد
ASTM D638	-	% 10	استطالة الشد
ASTM D790A	psi 239312.7	MPa 1650	معامل الانحناء
ASTM D256A	ft·lb/in 0.693	J/m 37	صدمة إيزود المحززة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2256	-	% 36	استطالة الألياف
ASTM D2256	-	g/denier 4.50	متانة الألياف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.