

Braskem PP H540-03Z

| | | | |
|----------------------|--------|---------|-----------------|
| PP Homopolymer | الفئة | Braskem | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

Braskem H540-03Z راتينج بولي بروبيلين هو بوليمر متجانس يوفر مزيدًا من الصلابة الجيدة مع القوة المثالية. هذا الراتينج مناسب للتشكيل الحراري، والرافيا بالإضافة إلى تطبيقات القولبة بالحقن. التطبيقات: قولبة بالحقن بالتشكيل الحراري للجدران الرقيقة شريط الرافيا يتوافق مع: الاتحاد الأوروبي، رقم 10/2011 إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177.1520(c) 1.1a راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | EU No 10/2011 | تصنيفات الوكالة |
| - | - | FDA 21 CFR 177.1520(c) 1.1a | |
| - | - | Pellets | الأشكال |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|----------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| ISO 1183 | - | g/cm ³ 0.900 | الكثافة |
| ISO 1133 | - | g/10 min 3.2 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ISO 527-2 | psi 5076.33 | MPa 35.0 | إجهاد الشد |
| ISO 527-2 | - | % 11 | انفعال الشد |
| ISO 178 | psi 203053.2 | MPa 1400 | معامل الانحناء |
| ISO 179/1eA | ft·lb/in ² 2.62 | kJ/m ² 5.5 | قوة صدمة شاربي المحززة |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ISO 75-2/B | F° 221.0 | C° 105 | درجة حرارة انحراف الحرارة |
| ISO 306/A | F° 311.0 | C° 155 | درجة حرارة تليين فيكات |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.