

## Braskem PP HP 522J

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

### وصف المنتج

HP 522J هو بوليمر متجانس منخفض السيولة مع قابلية معالجة جيدة. المنتج مناسب للأفلام القابلة للتعددين، سواء كطبقة أحادية أو هياكل مبثوقة بشكل مشترك. لا يحتوي على أي عوامل انزلاق أو مضادة للالتصاق وهو خالٍ من ستيرات الكالسيوم. التطبيقات: أفلام BOPP للتعبئة المرنة. المعالجة: فيلم ثنائي الاتجاه (BOPP).

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مرونة جيدة	الميزات
-	-	هوموبوليمر	
-	-	تدفق منخفض	
-	-	التعبئة والتغليف	الاستخدامات
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	فيلم ثنائي المحور	طريقة المعالجة
-	-	قولبة بالحقن	

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 0.905	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 3.1	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D2240	-	72	صلابة الديورومتر

## الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 5076.33	MPa 35.0	قوة الشد
ASTM D638	-	% 9.0	استطالة الشد
ASTM D790	psi 224808.9	MPa 1550	معامل الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 0.9365	J/m 50	صدمة إيزود المحززة

## الخواص الحرارية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 190.4	C° 88.0	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D1525	F° 305.6	C° 152	درجة حرارة تليين فيكات

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.