

Braskem PP KN-501

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

المجموعة الفرعية: كوبوليمر التأثير الوصف: ثبات ممتاز للون والمعالجة، خصائص ممتازة للشيخوخة الحرارية طويلة الأمد، مقاومة للبيئة الرطبة/الجافة. التطبيقات: الاستخدامات المقترحة تشمل السيارات، الأدوات المنزلية، الألعاب، الأثاث. معتمد من UL. العملية: قولبة بالحقن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	الميزات
-	-	ثبات لون جيد	-
-	-	مقاومة جيدة للتقادم الحراري	-
-	-	ثبات معالجة جيد	-
-	-	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-
-	-	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	-
-	-	تطبيقات السيارات	الاستخدامات
-	-	أثاث	-
-	-	السلع المنزلية	-
-	-	ألعاب	-
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	UL تصنيف غير محدد	-
-	-	Pellets	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قوية بالحفن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238	-	g/10 min 8.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 3698.47	MPa 25.5	قوة الشد
ASTM D638	-	% 6.0	استطالة الشد
ASTM D790A	psi 169694.46	MPa 1170	معامل الانحناء
ASTM D256A	ft·lb/in 2.43	J/m 130	صدمة إيزود المحزرة
ASTM D5420	-	J 28.5	صدمة غاردنر

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.