

Braskem PP PCD 0140

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

PCD 0140 هو كوبوليمر غير متجانس منخفض معدل تدفق الذوبان مع مقاومة عالية للتأثير. تم تطوير هذا الراتنج لثق طلاء الأنابيب الفولاذية. PCD 0140 محمي بشكل كبير ضد الشبخوخة الحرارية ومصمم للاستخدام المستمر في درجات حرارة عالية. التطبيقات: الطلاء السفلي، الطلاء الحراري الصلب، الطلاء الحراري الرغوي. المعالجة: البثق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للتقادم الحراري	الميزات
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	
-	-	تدفق منخفض	
-	-	تطبيقات السيارات	الاستخدامات
-	-	تطبيقات الطلاء	
-	-	Pipe Coatings	
-	-	بثق	طريقة المعالجة
-	-	Pipe Extrusion	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	الوزن النوعي
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.905	
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.900	
ASTM D1238, ISO 1133	-	g/10 0.75 min	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D2240, ISO 7619	-	66	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638, ISO 527-2	psi 3625.95	MPa 25.0	قوة الشد
-	-	-	استطالة الشد
ASTM D638	-	% 5.0	
ISO 527-2	-	% 7.0	
ASTM D638, ISO 527-2	-	%	
-	-	-	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 203053.2	MPa 1400	
ISO 178	psi 152289.9	MPa 1050	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 306/A, ASTM D1525	F° 294.8	C° 146	درجة حرارة تليين فيكات
ISO 11357-3, ASTM D3418	F° 325.4	C° 163	درجة حرارة الانصهار
-	-	-	وقت تحفيز الأكسدة
ISO 11357-6	-	min	
ASTM D3895	-	min	

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D257, IEC 60093	-	1.0E+17 ohms·cm	المقاومة الحجمية

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.