

Braskem PP PRB 0131

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

PRB 0131 هو بوليمر عشوائي منخفض معدل التدفق مع شفافية عالية. تم تصميم هذا الراتنج للتشكيل الحراري والنفخ واليثق. يُظهر هذا المنتج قابلية معالجة ممتازة وضابطة منخفضة وقوة تأثير ممتازة. التطبيقات: عبوات شفافة عالية التشكيل الحراري للمواد الغذائية ومستحضرات التجميل ومنتجات النظافة والتنظيف؛ زجاجات للمواد الغذائية ومستحضرات التجميل ومنتجات التنظيف؛ زجاجات مياه قابلة للإرجاع؛ صفائح شفافة عالية، ومجموعات ألعاب وحزم مستحضرات التجميل

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	الميزات
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	شفافية عالية	
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	تدفق منخفض	
-	-	بوليمر مشترك عشوائي	
-	-	زجاجات	الاستخدامات
-	-	ورقة شفافة	
-	-	تغليف مستحضرات التجميل	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قولة النفخ	طريقة المعالجة
-	-	بثق	
-	-	التشكيل الحراري	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm ³ 0.902	الوزن النوعي
ASTM D1238, ISO 1133	-	g/10 min 1.3	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	-	صلابة روكويل
ASTM D785 ISO 2039-2	-	81	
	-	79	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	قوة الشد
ASTM D638 ISO 527-2	psi 4061.06 psi 4496.18	MPa 28.0 MPa 31.0	
ASTM D638, ISO 527-2	-	% 13	استطالة الشد
-	-	-	معامل الانحناء
ASTM D790 ISO 178	psi 130534.2 psi 137786.1	MPa 900 MPa 950	
-	-	-	صدمة إيزود المحززة
ASTM D256 ISO 180	ft·lb/in 5.62 ft·lb/in ² 9.04	J/m 300 kJ/m ² 19	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D648	F° 181.4	C° 83.0	
ISO 75-2/B	F° 167.0	C° 75.0	
ASTM D648	F° 118.4	C° 48.0	
ISO 75-2/A	F° 118.4	C° 48.0	
ISO 306/A, ASTM D1525	F° 266.0	C° 130	درجة حرارة تليين فيكات

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	الضبابية (Haze)
ISO 13468-1	-	% 13	
ASTM D1003	-	% 24	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China : العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.