

Braskem PP RP 144

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

الوصف: RP 144 هو بوليمر عشوائي مشترك ذو معدل تدفق ذوبان عالي، مصمم لمعدات الطلاء عالية السرعة. يتميز هذا المنتج بقابلية معالجة جيدة ولمعان ممتاز وقابلية لحام. التطبيقات: عزل أكياس الرافيا الملحومة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	الميزات
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	لمعان عالي	
-	-	بوليمر مشترك عشوائي	
-	-	قابل للحام	
-	-	تطبيقات الطلاء	الاستخدامات
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	طلاء البثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm ³ 0.902	الوزن النوعي
ASTM D1238, ISO 1133	-	g/10 min 40	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	-	صلابة روكويل
ASTM D785	-	76	
ISO 2039-2	-	76	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638, ISO 527-2	psi 3916.03	MPa 27.0	قوة الشد
ASTM D638, ISO 527-2	-	% 12	استطالة الشد
-	-	-	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 116030.4	MPa 800	
ISO 178	psi 123282.3	MPa 850	
-	-	-	صدمة إيروود المحززة
ASTM D256	ft·lb/in 0.3746	J/m 20	
ASTM D256	ft·lb/in 0.6555	J/m 35	
ISO 180	ft·lb/in ² 1.43	kJ/m ² 3.0	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D648	F° 186.8	C° 86.0	
ISO 75-2/B	F° 186.8	C° 86.0	
ASTM D648	F° 122.0	C° 50.0	
ISO 75-2/A	F° 122.0	C° 50.0	
ISO 306/A, ASTM D1525	F° 266.0	C° 130	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.