

Braskem PP RP 347

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

RP 347 هو بوليمر عشوائي متوسط معدل التدفق مصمم للقولبة بالحقن. يقدم هذا المنتج شفافية ولمعان ممتازين، وتوازن جيد جدًا بين الصلابة/قوة الصدمات، وقابلية معالجة ممتازة ويوفر أيضًا رائحة/طعم منخفض جدًا. التطبيقات: عبوات مستحضرات التجميل؛ حاويات للمجمد؛ حاويات ذات شفافية عالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	صلابة جيدة	
-	-	لمعان عالي	
-	-	رائحة منخفضة إلى معدومة	
-	-	طعم منخفض إلى معدوم	
-	-	تدفق متوسط	
-	-	بوليمر مشترك عشوائي	
-	-	حاويات	
-	-	تغليف مستحضرات التجميل	
-	-	تطبيقات درجة حرارة منخفضة	
-	-	التعبئة والتغليف	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قولية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm ³ 0.902	الوزن النوعي
ASTM D1238, ISO 1133	-	g/10 min 10	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	-	صلابة روكويل
ASTM D785 ISO 2039-2	-	83	
	-	82	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	قوة الشد
ASTM D638 ISO 527-2	psi 4351.14 psi 4061.06	MPa 30.0 MPa 28.0	
-	-	-	استطالة الشد
ASTM D638 ISO 527-2	-	% 14 % 15	
-	-	-	معامل الانحناء
ASTM D790 ISO 178	psi 137786.1 psi 137786.1	MPa 950 MPa 950	
-	-	-	صدمة إيزود المحززة
ASTM D256	ft·lb/in 0.3746	J/m 20	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D256	ft·lb/in 2.25	J/m 120	
ISO 180	ft·lb/in ² 2.0	kJ/m ² 4.2	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D648	F° 176.0	C° 80.0	
ISO 75-2/B	F° 176.0	C° 80.0	
ASTM D648	F° 123.8	C° 51.0	
ISO 75-2/A	F° 123.8	C° 51.0	
-	-	-	درجة حرارة تليين فيكات
ASTM D1525	F° 262.4	C° 128	
ISO 306/A	F° 357.8	C° 181	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	الضبابية (Haze)
ISO 13468-1	-	% 15	
ASTM D1003	-	% 16	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.