

Braskem PP TI4007G

| | | | |
|----------------------|--------|---------|-----------------|
| PP Homopolymer | الفئة | Braskem | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

المجموعة الفرعية: وصف البوليمر المشترك عالي التأثير: تأثير Izod عالي جدًا، تأثير سقوط فائق في درجات الحرارة المنخفضة. التطبيقات: تشمل الاستخدامات المقترحة المقاطع الجانبية، الأنابيب، الزجاجات الضاغطة. مؤشر درجة حرارة UL يبلغ 100 درجة مئوية. العملية: قولبة الحقن

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | مقبول لملامسة الأغذية | الميزات |
| - | - | مقاومة عالية للصدمات | |
| - | - | بوليمر مشترك مقاوم للصدمات | |
| - | - | مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة | |
| - | - | مظاهر | الاستخدامات |
| - | - | زجاجات ضغط | |
| - | - | أنابيب | |
| - | - | FDA 21 CFR 177.1520 | تصنيفات الوكالة |
| - | - | Pellets | الأشكال |
| - | - | بثق | طريقة المعالجة |
| - | - | قولبة بالحقن | |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| ASTM D1238 | - | g/10 min 0.70 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |
| ASTM D785 | - | 78 | صلابة روكويل |

الخواص الميكانيكية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|------------|--------------------|---------------|--------------------|
| ASTM D638 | psi 4206.1 | MPa 29.0 | قوة الشد |
| ASTM D638 | - | % 13 | استطالة الشد |
| ASTM D790A | psi 175495.98 | MPa 1210 | معامل الانحناء |
| ASTM D256A | - | لا يوجد كسر | صدمة إيزود المحزرة |
| ASTM D3763 | - | J 29.8 | صدمة السهم الآلية |

الخواص الحرارية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|----------|--------------------|---------------|-------------|
| UL 746 | F° 212.0 | C° 100 | RTI كهربائي |
| UL 746 | F° 212.0 | C° 100 | RTI صدمة |
| UL 746 | F° 212.0 | C° 100 | RTI قوة |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.