

Braskem PP TI4015F

| | | | |
|----------------------|--------|---------|-----------------|
| PP Homopolymer | الفئة | Braskem | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

المجموعة الفرعية: وصف البولي بروبيلين المشترك عالي التأثير: توازن فائق بين الصلابة وقوة الصدمات. التطبيقات: تشمل الاستخدامات المقترحة تطبيقات البثق التي تتطلب قوة تأثير جيدة. العملية: البثق.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | مقبول لملامسة الأغذية | الميزات |
| - | - | مقاومة جيدة للصدمات | |
| - | - | صلابة جيدة | |
| - | - | بوليمر مشترك مقاوم للصدمات | |
| - | - | FDA 21 CFR 177.1520 | تصنيفات الوكالة |
| - | - | Pellets | الأشكال |
| - | - | بثق | طريقة المعالجة |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| ASTM D1238 | - | g/10 min 1.6 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | psi 3800.0 | MPa 26.2 | قوة الشد |
| ASTM D638 | - | % 17 | استطالة الشد |
| ASTM D790A | psi 175495.98 | MPa 1210 | معامل الانحناء |
| ASTM D256A | - | لا يوجد كسر | صدمة إيزود المحززة |
| ASTM D5420 | - | J 28.5 | صدمة غاردنر |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.