

Braskem PP TI6800WV

| | | | |
|----------------------|--------|---------|-----------------|
| PP Homopolymer | الفئة | Braskem | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

المجموعة الفرعية وصف البوليمر المشترك عالي التأثير مُتَوَّي، تحرر ممتاز من القالب، خصائص تأثير عالية التطبيقات تشمل الاستخدامات المقترحة الأدوات المنزلية، قوالب الحقن للأجزاء الكبيرة، قوالب الحقن ذات الجدران الرقيقة

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | عامل نواة | المواد المضافة |
| - | - | مقبول لملامسة الأغذية | الميزات |
| - | - | تحرر جيد من القالب | |
| - | - | تدفق عالي | |
| - | - | بوليمر مشترك مقاوم للصدمات | |
| - | - | مُتَكَوِّن | |
| - | - | السلع المنزلية | الاستخدامات |
| - | - | أجزاء ذات جدران رقيقة | |
| - | - | FDA 21 CFR 177.1520 | تصنيفات الوكالة |
| - | - | Pellets | الأشكال |
| - | - | قوالب بالحقن | طريقة المعالجة |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| ASTM D1238 | - | g/10 min 80 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |

الخواص الميكانيكية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|------------|--------------------|---------------|--------------------|
| ASTM D638 | psi 3002.29 | MPa 20.7 | قوة الشد |
| ASTM D790A | psi 155190.66 | MPa 1070 | معامل الانحناء |
| ASTM D256A | ft·lb/in 2.25 | J/m 120 | صدمة إيزود المحززة |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.