Daelim Po1y® PA-124VS

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

وصف المنتج: Addiform هو مادة البولي بروبيلين ذات المورفولوجيا المتحكم بها الجديدة التي تم تصنيعها بواسطة DAELIM بموجب ترخيص MONTELL باستخدام عملية Spheripol ؛ وهي عملية تستخدم أنظمة محفز جديدة جنبًا إلى جنب مع طريقة جديدة تمامًا لدمج المواد المضافة. بالمقارنة مع مادة البولي بروبيلين العادية، تمنح Addiform مزايا كبيرة من حيث تحسين الإنتاجية وتحسين المعالجة وتقليل استهلاك الطاقة. كما تبين أن المنتجات النهائية تتمتع بخصائص فائقة عند استخدام Addiform في عدد من مجالات التطبيق. DAELIM POLY PA-124VS هو بوليمر متجانس، ومناسب بشكل خاص لأغشية BOPP (Tenter) لتعبئة الرقائق بشكل عام، والرقائق، والأشرطة اللاصقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة صلابة جيدة لمعان عالي	- - -	- - -
الاستخدامات	فيلم	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	-	-
المظهر	شفاف أبيض	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.1 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	98	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	36.3 MPa	5264.88 psi	ASTM D638
استطالة الشد	12 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1570 MPa	227709.66 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	49 J/m	0.9178 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	100 C°	212.0 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	153 C°	307.4 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.