Daelim Po1y® PP-137V

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

وصف المنتج: DAELIM POLY PP-137V هو بولي بروبيلين هوموبوليمر تم تصنيعه بواسطة DAELIM بموجب ترخيص MONTELL باستخدام عملية Spheripol. DAELIM POLY PP-137V هو عبارة عن هوموبوليمر مع إنتاجية محسنة واستهلاك أقل للطاقة ومناسب بشكل خاص للقولبة بالحقن للأدوات المنزلية والحاويات والأغراض العامة. PA-137V هو عبارة عن هوموبوليمر ADDIFORM ، و ADDIFORM هو بولي بروبيلين جديد للتحكم في التشكل وليس حبيبيًا. بالمقارنة مع بولي بروبيلين حبيبي عادي ، فإن ADDIFORM يعطي مزايا كبيرة في الإنتاجية والمعالجة واستهلاك الطاقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة	-	-
الاستخدامات	السلع المنزلية حاوية عام	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA التعرض للأغذية، غير مصنف	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	13 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	104	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	39.2 MPa	5685.49 psi	ASTM D638
استطالة الشد	20 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1570 MPa	227709.66 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	20 J/m 39 J/m	- 0.3746 ft·lb/in 0.7305 ft·lb/in	ASTM D256 ASTM D256 ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	107 C°	224.6 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	155 C°	311.0 F°	ASTM D1525

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.