Daelim Po1y® PP-246

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Daelim Po1y®PP-246 هو منتج بولى بروبيلين كوبوليمر مقاوم للصدمات (PP Impact Copoly). يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل مجالات تطبيق Daelim Po1y®PP-246 التطبيقات الكهربائية / الإلكترونية والأثاث والتطبيقات المنزلية والحاويات. تشمل الميزات: كوبوليمر ومقاومة الالتواء وصلابة جيدة ومتانة جيدة ومقاومة للصدمات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك متشابك	-	-
	تشوه قليل	-	-
	صلب، جيد	-	-
	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	-	
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	أثاث	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	حاوية	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	21 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	90	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	28.4 MPa	4119.08 psi	ASTM D638
استطالة الشد	20 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1370 MPa	198702.06 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	39 J/m 78 J/m	- 0.7305 ft·lb/in 1.46 ft·lb/in	ASTM D256 ASTM D256 ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	110 C°	230.0 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	150 C°	302.0 F°	ASTM D1525

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.