# Daelim Po1y® PP-331TW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | DAIKIN AMERICA, INC. | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Daelim Po1y®PP-331TW هو منتج بولى بروبيلين كوبوليمر عشوائي (PP random copolymer). يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل مجالات تطبيق Daelim Po1y®PP-331TW التطبيقات المنزلية والحاويات. تشمل الميزات: لمعان عالي وكوبوليمر وطعام متاح ودورة النماذج الأولية السريعة وجميل.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | تسليط الضوء | - | - |
| | دورة قولبة سريعة | - | - |
| | سيولة جيدة | - | - |
| | تعريف، عالي | - | - |
| | مطابقة التعرض للأغذية | - | - |
| | بوليمر مشترك عشوائي | - | - |
| | مظهر ممتاز | - | - |
| **الاستخدامات** | السلع المنزلية | - | - |
| | حاوية طعام | - | - |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.900 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 10 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **صلابة روكويل** | 85 | - | ASTM D785 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 26.5 MPa | 3843.51 psi | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | 1100 MPa | 159541.8 psi | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | 290 J/m<br>59 J/m | -<br>5.43 ft·lb/in<br>1.11 ft·lb/in | ASTM D256<br>ASTM D256<br>ASTM D256 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | 96.0 C° | 204.8 F° | ASTM D648 |
| **درجة حرارة تليين فيكات** | 130 C° | 266.0 F° | ASTM D1525 |

## الخواص البصرية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الضبابية (Haze)** | 16 % | - | ASTM D1003 |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **غير معروف** | | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.