Globalene® 6331F

المصنع	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Globalene® 6331F هي مادة من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopolymer). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ Globalene® 6331F هي: قوة عالية متجانس تشمل التطبيقات النموذجية: أقمشة / ألياف أقمشة غير منسوجة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تمدد جيدة مقاومة شد عالية هوموبوليمر	- - -	- - -
الاستخدامات	بطانة السجاد ألياف خيوط	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.901 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.2 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	101	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	35.3 MPa	5119.84 psi	ASTM D638
استطالة الشد	9.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1670 MPa	242213.46 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	23 J/m	0.4308 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	104 C°	219.2 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.