Globalene® 667A

المصنع	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Globalene® 667A هي مادة من مادة البولي بروبيلين. وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية لتشكيل النفخ أو القولبة بالحقن أو بثق الأنابيب. السمات الهامة لـ Globalene® 667A هي: صلابة جيدة مقاومة للصدمات تشمل التطبيقات النموذجية: زجاجات السيارات حاويات السباكة / الأنابيب / مياه الشرب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	صلابة جيدة مقاومة عالية للصدمات مقاوم لتبييض الإجهاد	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات زجاجات صناديق Piping	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قولبة النفخ	-	-
	قولبة بالحقن	-	-
	Pipe Extrusion	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.901 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.7 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.4 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	90	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	32.4 MPa	4699.23 psi	ASTM D638
استطالة الشد	11 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1420 MPa	205953.96 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	290 J/m	5.43 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	100 C°	212.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.