Globalene® 7011

المصنع	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Globalene® 7011 هي مادة من مادة البولي بروبيلين كوبوليمر (PP Impact Copolymer). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية لتشكيل النفخ أو بثق الأنابيب أو بثق الألواح. السمات الهامة لـ Globalene® 7011 هي: كوبوليمر مقاومة للحرارة مقاومة للصدمات تشمل التطبيقات النموذجية: زجاجات السباكة / الأنابيب / مياه الشرب ألواح

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتقادم الحراري بوليمر مشترك مقاوم للصدمات مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	زجاجات Piping ورقة	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة			- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قولبة النفخ	-	
	Pipe Extrusion	-	
	بثق الألواح	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.896 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.30 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.5 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	80	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	27.5 MPa	3988.55 psi	ASTM D638
استطالة الشد	11 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1270 MPa	184198.26 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	390 J/m	7.3 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة إيزود غير المحززة	1800 J/m	33.71 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	93 C°	199.4 F°	ASTM D648

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
قوة صدمة الوزن الساقط	27.1 J	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.