Globalene® 7633

المصنع	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Globalene® 7633 هي مادة من مادة البولي بروبيلين كوبوليمر التأثير (PP Impact Copolymer). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية للنفخ أو القولبة بالحقن أو بثق الأنابيب أو بثق الصفائح. السمات الهامة لـ Globalene® 7633 هي: كوبوليمر قابلية معالجة جيدة مقاومة للحرارة مقاومة للصدمات تشمل التطبيقات النموذجية: السيارات الزجاجات الحاويات الأثاث السباكة / الأنابيب / مياه الشرب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E85783-251836	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للتقادم الحراري	-	-
	قابلية تشكيل جيدة	-	-
	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	-	-
	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	زجاجات	-	-
	صناديق	-	-
	أثاث	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	Piping ورقة	- -	- -
رقم ملف UL	E85783	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ قولبة بالحقن Pipe Extrusion بثق الألواح	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.896 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.4 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	83	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	26.5 MPa	3843.51 psi	ASTM D638
استطالة الشد	7.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1320 MPa	191450.16 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	180 J/m	3.37 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة إيزود غير المحززة	1200 J/m	22.48 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	92 °C	197.6 °F	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة صدمة الوزن الساقط	31.2 J	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.