Globalene® 8002

المصنع	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Globalene® 8002 هي مادة من مادة البولي بروبيلين كوبوليمر العشوائي (PP Random Copolymer). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية للنفخ أو بثق الأنابيب أو بثق الصفائح. السمات الهامة لـ Globalene® 8002 هي: كوبوليمر مقاوم للصدمات تشمل التطبيقات النموذجية: الزجاجات السباكة / الأنابيب / مياه الشرب الصفائح

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات بوليمر مشترك عشوائي	- -	- -
الاستخدامات	زجاجات Piping ورقة	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ Pipe Extrusion بثق الألواح	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.896 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.80 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.4 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	75	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	26.5 MPa	3843.51 psi	ASTM D638
استطالة الشد	13 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	863 MPa	125167.79 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	78 J/m	1.46 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	77 C°	170.6 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.