Globalene® HP600S

المصنع	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Globalene® HP600S هي مادة من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopolymer). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمات الهامة لـ Globalene® HP600S هي: قابلية معالجة جيدة تدفق عالي بوليمر متجانس تشمل التطبيقات النموذجية: الأجهزة السلع الاستهلاكية الحاويات التطبيقات المنزلية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تشكيل جيدة تدفق عالي هوموبوليمر	- - -	- - -
الاستخدامات	الأجهزة حاويات الطعام السلع المنزلية ألعاب	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.901 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	55 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.2 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	102	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	34.3 MPa	4974.8 psi	ASTM D638
استطالة الشد	9.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1570 MPa	227709.66 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	20 J/m	0.3746 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	109 C°	228.2 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.