Globalene® PC366-3

المصنع	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Globalene® PC366-3 هي مادة من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopolymer). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية للبثق أو القولبة بالحقن أو بثق الصفائح. السمات الهامة لـ Globalene® PC366-3 هي: قابلية معالجة جيدة صلابة جيدة قوة عالية بوليمر متجانس تشمل التطبيقات النموذجية: الأجهزة الحقائب / البطانات الأغطية / الأغطية / الإغلاقات الصفائح الأشرطة / الحبال

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E85783-251837	-	-
الميزات	قابلية تشكيل جيدة	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	قابلية تمدد جيدة	-	-
	مقاومة شد عالية	-	-
	هومبوليمر	-	-
	هلام منخفض	-	-
الاستخدامات	الأجهزة	-	-
	أكياس	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	إغلاقات ورقة Strapping خيط	- - - -	- - -
رقم ملف UL	E85783	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن بثق الألواح	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.901 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.4 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	97	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	35.3 MPa	5119.84 psi	ASTM D638
استطالة الشد	10 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1630 MPa	236411.94 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	34 J/m	0.6368 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 98	F° 208.4	ASTM D648

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.