# Globalene® PC366-5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Lee Chang Yung Chemical Industry Corp. | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Globalene® PC366-5 هي مادة من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopolymer). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية للبثق أو القولبة بالحقن أو بثق الصفائح. السمات الهامة لـ Globalene® PC366-5 هي: قابلية معالجة جيدة صلابة جيدة قوة عالية بوليمر متجانس تشمل التطبيقات النموذجية: الأجهزة الحقائب / البطانات الأغطية / الأغطية / الإغلاقات الصفائح الأشرطة / الحبال

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **بطاقة UL الصفراء** | E85783-251837 | - | - |
| **الميزات** | قابلية تشكيل جيدة | - | - |
| | صلابة جيدة | - | - |
| | قابلية تمدد جيدة | - | - |
| | مقاومة شد عالية | - | - |
| | هومبوليمر | - | - |
| | هلام منخفض | - | - |
| **الاستخدامات** | الأجهزة | - | - |
| | أكياس | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | إغلاقات<br>ورقة<br>Strapping<br>خيط | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **رقم ملف UL** | E85783 | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق<br>قولبة بالحقن<br>بثق الألواح | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.901 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 5.5 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **انكماش القالب** | 1.3 % | - | ASTM D955 |
| **صلابة روكويل** | 99 | - | ASTM D785 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 36.3 MPa | 5264.88 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 10 % | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | 1820 MPa | 263969.16 psi | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | 32 J/m | 0.5994 ft·lb/in | ASTM D256 |

| الخواص الحرارية | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **درجة حرارة انحراف الحرارة** | C° 99 | F° 210.2 | ASTM D648 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.